

FICHE TECHNIQUE

DECAPANT LAITANCES





Terres cuites à l'ancienne et sur mesure

Spécialiste du traitement







CONDITIONNEMENT	Bidon de 1 litre ou de 5 litres
DESCRIPTION	Solution limpide, légèrement ambrée. d = 1,1. Ininflammable.
MODE D'ACTION	***Décapant Laitances*** élimine les laitances de chaux, mortier de colle ou de joints après la pose de vos Terres Cuites.
MODE D'EMPLOI	Produit prêt à l'emploi. Agiter le bidon avant usage. S'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sur des surfaces à nettoyer, n'ayant subi aucun traitement du type ***Hydrofuge Oléofuge***. Attendre quelques minutes. Frotter avec une brosse ou un balai-brosse. Rincer soigneusement le support plusieurs fois. Eliminer l'eau de rinçage. Au besoin renouveler l'opération. Laisser sécher le support au moins 72 heures avant tout traitement de type ***Hydrofuge Oléofuge***. Nettoyer le matériel à l'eau après usage.
PRÉCAUTIONS	***Décapant Laitances*** attaque les supports calcaires (marbre, pierre naturelle...) et métalliques. Toujours faire un essai de convenance avant usage du produit.
REMARQUES	Attendre une période de séchage du support après la pose avant de procéder au décapage des laitances : • 2 semaines minimum en cas de pose collée, • 8 semaines minimum pour une pose traditionnelle.
CONSOMMATION	Variable suivant le support - en moyenne 5 litres pour 100 m².
SÉCURITÉ	***Décapant Laitances*** n'est pas nocif ou toxique. Produit corrosif. Ne pas inhaler, éviter le contact avec la peau, les yeux. Porter masque, gants, lunettes. En cas d'ingestion ne pas faire vomir. Consulter un spécialiste. Ne pas rejeter les résidus dans les cours d'eau ou à l'égout. En cas de contact avec la peau / les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.